



## BANDIRMA MERMER Sanayi Ticaret A.Ş.

**ATIF YAPILAN STANDART: TS EN 1469 TS EN 12058** (TS EN 1936, EN 1936, EN 12524 ,EN 12524, EN 13755, EN 12371, EN 14066 EN 12372, EN 14579, EN 1925, EN 14231, EN 14157)

**ÜRÜNLER** : Bilecik Bej

**TS 5994 EN 12670 A UYGUN**

**İSİMLENDİRME** : Kireçtaşı

**ORJİN** : BİLECİK

**KULLANIM ALANI** : DOĞAL TAŞ MAMULLERİ-DÖŞEME VE MERDİVEN KAPLAMA PLAKALARI

**ÜRETİCİNİN ADI VE ADRESİ** : BANDIRMA MERMER Sanayi Ticaret A.Ş. / Balıkesir Asfaltı 9.Km No:418 Bandırma/BALIKESİR

KarakteristiA8:D20	Beyan Değerleri	Deney Metodu
Yangına Tepki	A1 sınıfı	Deney yapılmaksızın (değiştirildiği şekliyle 96/603/EC kararı)
Görünür yoğunluk	2677 ± 2,1 kg/m <sup>3</sup>	EN 1936
Açık gözeneklilik	% 1,197 ± 0,08	EN 1936
Isıl Direnç (Isı iletkenliği)	2,5 W / m.k	EN 12524
Su buharı direnç faktörü (kuru)	272 µ-değeri	EN 12524
Atmosfer basıncında su emme	% 0,447 ± 0,03	EN 13755
Don dayanım (-)	% 2,40	EN 12371
Termal (Isıl) şok direnci : Kütle değişimi (-) Elastiklik modül değişimi (-)	% 0,021 % 6,83	EN 14066
Yoğun yük altında bükülme dayanımı	16,3 ± 0,8 MPa	EN 12372
Ses hızı ilerlemesi (P-dalga hızı)	6343 ± 58 m/s	EN 14579
Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısı	0,958 ± 0,34 g/m <sup>2</sup> .s <sup>0.5</sup>	EN 1925
Kaymaya karşı direnç	SRV (kuru) : 34 SRV (yaş) : 7	EN 14231
Aşınma dayanımı (Böhme Metodu)	14,96 ± 1,37 cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup>	EN 14157
Dokunabilirlik	Yüzeyde görsel açıdan kirlilik yaratacak bir iz bulunmamaktadır.	Gözle

BANDIRMA MERMER Sanayi Ticaret A.Ş.