



BANDIRMA MERMER Sanayi Ticaret A.Ş.

ATIF YAPILAN STANDART: TS EN 1469 ,TS EN 12058 (TS EN 1936, EN 1936, EN 12524 ,EN 12524, EN 13755, EN 12371, EN 14066 EN 12372, EN 14579, EN 1925, EN 14231, EN 14157)

ÜRÜNLER : Olive Maron

TS 5994 EN 12670 A UYGUN

İSİMLENDİRME : Dolomitik Kireçtaşı

ORİJİN : KARACABEY

KULLANIM ALANI : DOĞAL TAŞ MAMULLERİ-DÖŞEME VE MERDİVEN KAPLAMA PLAKALARI

ÜRETİCİNİN ADI VE ADRESİ : BANDIRMA MERMER Sanayi Ticaret A.Ş. / Balıkesir Asfaltı 9.Km
No:418 Bandırma/BALIKESİR

Karakteristikler	Beyan Değerleri	Deney Metodu
Yangına Tepki	A1 sınıfı	Deney yapılmaksızın (değiştirildiği şekliyle 96/603/EC kararı)
Görünür yoğunluk	2732 ± 3,6 kg/m ³	EN 1936
Açık gözeneklilik	% 0,238 ± 0,03	EN 1936
Isıl Direnç (Isı iletkenliği)	2,58 W/m.k	EN 12524
Su buharı direnç faktörü (kuru)	286 µ-değeri	EN 12524
Atmosfer basıncında su emme	% 0,087 ± 0,01	EN 13755
Don dayanım (-)	% 7,63	EN 12371
Termal (Isıl) şok direnci : Kütle değişimi (-) Elastiklik modül değişimi (-)	% 0,015 % 3,88	EN 14066
Yoğun yük altında bükülme dayanımı	16,34 ± 0,9 MPa	EN 12372
Ses hızı ilerlemesi (P-dalga hızı)	6538 ± 41 m/s	EN 14579
Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısı	0,161 ± 0,07 g/m ² .s ^{0.5}	EN 1925
Kaymaya karşı direnç	SRV (kuru) : 34 SRV (yaş) : 8	EN 14231
Aşınma dayanımı (Böhme Metodu)	11,22 ± 0,05 cm ³ /50 cm ²	EN 14157
Dokunabilirlik	Yüzeyde görsel açıdan kirlilik yaratacak bir iz bulunmamaktadır.	Gözle

BANDIRMA MERMER Sanayi Ticaret A.Ş.